

Caparol-Akkordspachtel finish

Финишная белая дисперсионная шпатлевка для внутренних работ, готовая к применению



Описание продукта

Область применения

Предназначена для финишной обработки большинства видов поверхности стен и потолков внутри помещения (Гипсовые плиты, бетон, штукатурка и т. д.).

Свойства

- Водоразбавимая
- Экологичная, обладает слабым запахом
- Стойкая к сухой протирке, обладает высокой адгезией.
- Высыхание до роговой твердости, без усадки.
- В сухом виде шлифуется.
- Не препятствует диффузии.
- Податлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается в «ноль».
- Максимальная толщина слоя 1,5 мм.

Связующее

Стирол-акрилатный латекс, вода, функциональные добавки, доломит, консерванты.

Упаковка

25 и 8 кг

Цвет

белый

Степень глянца

Матовая

Хранение

Оптимальные условия хранения при t не ниже +5°C в плотно закрытой таре.

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не допускать попадания в сточные воды.

Подробнее см. паспорт безопасности.

Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть свободны от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими.

В зависимости от состояния подложки перед шпатлеванием необходимо наносить подходящую грунтовку. (см. ТИ 650 "Основания и их подготовка") Старые глянцевитые покрытия зашкурить.

Метод нанесения

Плоскостное шпатлевание вручную:

Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую поверхность прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF. Выровнять поверхность шпатлёвкой Caparol-Akkordspachtel medium. Перед нанесением финишной шпатлёвки Caparol-Akkordspachtel finish межслойное грунтование не требуется, достаточно удалить пыль с поверхности.



В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо вымыть и обезжирить. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить отслаивающуюся краску скребком. Шлифовать твёрдые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости (рыхлая поверхность), перед нанесением шпатлевки Caparol-Akkordspachtel medium поверхность прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF. После полного высыхания отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости нанесения второго слоя шпатлёвки грунтование не требуется.

Внимание:

На слабо впитывающих основаниях могут возникать пузырьки воздуха. После короткого времени повторным сглаживанием они удаляются. Момент сглаживания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если снова возникают пузырьки, повторять сглаживание немного позже. При грубых, сильно структурированных основаниях может быть потребуется повторное шпатлевание. Caparol-Akkordspachtel finish не подходит для применения во помещениях с усиленной нагрузкой влагой, как производственные помещения пищевой промышленности, сауны, и подобное. Для шпатлевания стен в таких ситуациях рекомендуем Capalith Fassadenspachtel P.

Возможность перекрывания:

Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel finish, после основательной просушки можно окрашивать пригодными дисперсионными и латексными красками или акриловыми лаками без предварительного грунтования. Перед дальнейшим покрытием пластическими материалами или стеклообоями, а также текстильными обоями рекомендуется грунтование с помощью CapaSol LF, а перед нанесением штукатурок на основе искусственных смол специальной грунтовкой под штукатурку Caparol-Putzgrund.

Расход

ок. 1,8 кг/м²/м.

Максимальная толщина слоя:

1,5 мм.

Сушка/время сушки

Нижняя температурная граница при применении:

+5° С для подложки и воздуха

Продолжительность сушки:

В зависимости от влажности и температуры помещения и подложки: 12-48 часов.

сразу после применения промыть инструменты водой

Чистка инструментов

Замечание

На плотных, мало впитывающих подложках могут появиться мелкие пузырьки воздуха. После короткого проветривания их можно удалить, еще раз выровняв поверхность. Время второго выравнивания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если после второго выравнивания опять появляются пузырьки, то выравнивание было сделано рано. Выровняйте поверхность еще раз. При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См. инструкцию №2 "Шпатлевание гипсовых плит" профессионального объединения гипсовой промышленности.

Замечание

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала утилизируются, как краски на водной основе, а после высыхания могут быть утилизированы как отвердевшие краски или как бытовой мусор.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49

Факс: +7 495 6455799

e-mail: daw@daw-se.ru