

Capadecor Stucco Satinato

Дисперсионная шпатлевочная масса для создания декоративной матовой поверхности в технике послойного шпатлевания



Описание продукта

Область применения	Колеруемая матовая декоративная шпатлевка на дисперсионной основе для оформления стен внутри помещений.	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ обладает характерной текстурой ■ износостойкая ■ интенсивные оттенки ■ колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress ■ на водной основе, стандарта E.L.F. 	
Упаковка	■ 2,5 л и 5 л	
Цвет	белая	
	<p>Колеровка: Колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов коллекций 3D- и CaparolColor.</p> <p>Материал перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах. При нанесении на соприкасающиеся поверхности Stucco Satinato рекомендуется смешать требуемое количество колерованной шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона. При заказе более 100 л одного цветового тона возможно заводское колерование по запросу.</p> <p>Рисунок декоративной поверхности является типичным для шпатлевочных техник и зависит от выбранной техники нанесения, а также от интенсивности оттенка. Темные оттенки проявляют более выраженный рисунок, чем светлые.</p> <p>Оттенки, создаваемые с помощью органических пигментов, например, оранжевые и красные, не рекомендуется использовать в местах с интенсивным дневным солнечным освещением, т.к. это может приводить к существенному изменению цвета.</p>	
Степень глянца	матовая	
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.	
Технические параметры	<p>Технические характеристики согласно DIN EN 13300: в зависимости от цветового тона возможны отклонения от технических характеристик.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ влажное истирание: 2 класс ■ Плотность: ок. 1,25 г/мл. ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха $s_d H_2O$: s_d -Wert: ок. 0,12 м. 	



Дополнительные продукты

- Akkordspachtel fein/Akkordspachtel finish
- Indeko-plus
- Caparol Feinroller

Область применения в соответствии с технической информацией номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	+	○	-	-
(-) не применим / (○) условно применим / (+) применим				

Применение

Подходящие подложки

Поверхности, покрытые штукатурками растворных групп PII, PIII, PIV, гипсовыми штукатурками, гипсокартоном, гипсовыми панелями, бетонные поверхности.

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, раздел 3.

При подготовке оснований обратите внимание на Техническую информацию № 650.

Подготовка подложки

На шероховатые, контрастные, гипсовые основания нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

В зависимости от свойств подложки выровнять всю поверхность 1-2 слоями шпатлевки Caparol Akkordspachtel fein/Akkordspachtel finish до достижения уровня качества Q4. Промежуточное шлифование выполнять шлифовальным материалом с размером зерна max. P200-240. Для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания нанести грунтовочный слой CapaSol LF.

На подложки соответствующие уровню качества Q4, которые были подготовлены иными материалами, нанести полноповерхностный грунтовочный слой краской Caparol Indeko-plus, валиком Caparol Feinroller. При применении иного инструмента после нанесения 2-го слоя Stucco Satinato может проявиться структура основания, которое нивелируется дополнительным слоем декоративной шпатлевки.

Метод нанесения

Обязательным является тщательное перемешивание Stucco Satinato, в том числе материала соприкасающегося со стенками и дном ведра. Встряхивания упаковки недостаточно для перемешивания материала. Не применять мешалки с острыми краями. Перемешивать деревянной лопаткой или миксером на низких оборотах.

1-слой:

Материал Stucco Satinato наносится на поверхность тонким слоем техникой шпатлевочных пятен. Важным является вытягивание материал в "0".

После начала подсыхания открытые места также закрываются шпатлевкой в технике шпатлевочных пятен.

2-слой:

Выполняется также, как и 1-й слой.

Комбинируя манеру работы шпателем достигаются индивидуальные эффекты.

Замечание: необходимым условием является шпатлевание без шпатлевочных грат. Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход. Избегать высыхания материала на шпателе.

Расход

ок. 80 – 100 мл/м²/рабочий проход. Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через ок. 30 – 60 минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1 – 2 дня. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Инструменты

Для нанесения Stucco Satinato рекомендуется использовать шпатель гибкий двойной с закругленными краями из прочной нержавеющей стали. Перед применением обработать рабочую поверхность шпателя шлифовальной бумагой с зерном P 400–600.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание

Указания по чистке и уходу:

Поверхность Stucco Satinato может подвергаться осторожной очистке. Возникшие в процессе очистки заглянцованности не могут быть исправлены. Поверхность Stucco Satinato проявляет незначительный "эффект письма", проявление этого эффекта в большей степени зависит от оттенка покрытия. Чтобы снизить "эффект письма" для темных оттенков и значительно увеличить устойчивость поверхности к чистке, можно нанести дополнительный защитный слой материалом Capadecor DecoLasur Matt в технике шпатлевания либо Disbopur 458 PU-Aquasiegel валиком. Следует учитывать, что нанесение защитных слоев может изменить степень глянца и интенсивность оттенка.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию во время нанесения и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с материалом. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу. Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов - как затвердевшие краски или как бытовые отходы.

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Декларация состава

Акрилатный/винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензилизотиозолинон).

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация 562 · Состояние на Февраль 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv