

Caparol-Haftgrund

Адгезионная грунтовка для дисперсионных красок и дисперсионных силикатных красок, для внутренних работ. Минимальные эмиссии, без растворителей.



Описание продукта

Область применения	<p>Специальная грунтовочная краска, с белыми пигментами, для кроющих грунтовочных покрытий в помещениях, наносимая перед финишными покрытиями на основе синтетических дисперсионных красок или дисперсионных силикатных красок.</p> <p>Предварительное покрытие, для увеличения сцепления с подложкой, наносимое на гладкие несущие основания, например, на гипсовые плиты (ГК), бетон, гипсовые и финишные штукатурки растворных групп Р IV и Р V, а также гипсокартонные панели.</p> <p>Предназначено для использования в качестве грунтовочных покрытий, с увеличенной адгезией, перед оклеиванием обоями всех видов, на гладких, слабо впитывающих основаниях.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Легко обрабатывается, водоразбавляемая, экологически чистая, со слабым запахом; ■ со способностью к диффузии, s_d-значение 0,03 м (за счет колеровки возможны отклонения от технических характеристик); ■ высокая адгезия к основанию; ■ выравнивание впитывающей способности; ■ хорошая укрывистость; ■ грунтовка для последующего нанесения дисперсионных силикатных красок на основания, не поддающиеся окремнению.
Связующее	Модифицированная синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартная продукция: 5 л, 12,5 л ■ Caparol-Haftgrund Airfix: 25 , 120 л
Цвет	<p>Белого цвета.</p> <p>Caparol-Haftgrund колеруется с макс. 25% полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor (ранее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin.</p> <p>Caparol-Haftgrund колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все ходовые коллекции оттенков, в светлых тонах примерно до индекса светлости 70.</p>
Хранение	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: прилб. 1,66 г/см³



Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Разбавление	Разбавляется исключительно водой.
Структура покрытия	В неразбавленном виде. Настройка осуществляется на консистенцию для обработки, максимум с 5 % воды или CapaSol LF.
Расход	На гладких поверхностях 150–200мл/м ² . На шероховатых основаниях расход будет соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и сушке: Температура воздуха и основания должна быть +8 °C.
Сушка/время сушки	При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к последующей обработке. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Инструменты	Валиком (ворс: 14 – 16 мм), кистью или распылителем.
Чистка инструментов	После применения инструменты промыть водой.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол напыления: 50° Форсунка: 0,023–0,025" Давление при распылении 150 – 180 бар Пистолет-распылитель должен быть оснащен грубым дисперсионным фильтром (зеленым). При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.
Замечание	Совместимость: Чтобы обеспечить специальные характеристики, адгезионная грунтовка Caparol-Haftgrund смешивается только с полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor (ранее Alpacolor) или полнотоновыми и колеровочными красками AVA – Amphibolin. Не добавлять никаких других материалов.

Замечание

Сертификаты	Применение адгезионной грунтовки для внутренних работ, не вызывающее сомнений, было оценено Фраунhoferским институтом им. Вильгельма Клаудитца (WKI), результатом чего стало присвоение продукту знака качества „Испытан на содержание вредных веществ“ Союза работников технического надзора (ФРГ). Заключение о безвредности продукта можно получить по требованию.
Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.
Декларация состава	Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, силикаты, вода, добавки, консервант.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация G658R NOE · Состояние на Сентябрь 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de